



BỘ XÂY DỰNG
VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

VILAS 003 - ISO/IEC 17025:2005-TRUNG TÂM GỐM SỨ VÀ THỦY TINH
VIETNAM INSTITUTE FOR BUILDING MATERIALS (VIBM)
VILAS 003 - ISO/IEC 17025:2005 - Glass and Ceramic Centre

Địa chỉ (Address): 235 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
Điện thoại (Tel): 024.38582215; Fax: 024.38581112; Email: ttgomsuthuytinh@gmail.com; Website: www.vibm.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

TEST REPORT

Số (No)474..... /TTGSTT-VLXD

1. Đơn vị yêu cầu /Client : Công ty Cổ phần Prime Đại Việt
2. Địa chỉ (Address) : Thôn Hán Lữ - Phường Khai Quang - TP. Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc
3. Loại mẫu/ Type of sample : Gạch gốm ốp lát
4. Tên mẫu/ Name of sample : Gạch gốm ốp lát; Kích thước (600x860) mm
5. Số phiếu kế hoạch/ Reg.No : 3627/KHTN
6. Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 08/10/2024

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

TEST REPORT

STT (N°)	Tên chỉ tiêu (Items)	Đơn vị (Unit)	Kết quả (Results)	YCKT BSEN 14411:2016	Đánh giá (Evaluation)
1	Độ hút nước (Water absorption)	%	17,58	> 10	Phù hợp nhóm BIII
2	Độ bền uốn (Modulus of rupture)	MPa	13,96	≥ 12	Đạt tiêu chuẩn (Passed)
	Lực uốn gãy (Breaking strength)	N	643,3	≥ 600	Đạt tiêu chuẩn (Passed)
3	Hệ số giãn nở nhiệt dài (Linear thermal expansion coefficient)	10 ⁻⁶ /°C	7,0	≤ 9	Đạt tiêu chuẩn (Passed)
4	Sai lệch kích thước (Dimension deviation)				
4.1	Sai lệch kích thước trung bình so với kích thước làm việc (The deviation of size from the work size)	%	-0,08	±0,50	Đạt tiêu chuẩn (Passed)
4.2	Sai lệch chiều dày trung bình so với chiều dày làm việc (Average thickness deviation from the work size)	%	0,88	±10	Đạt tiêu chuẩn (Passed)
4.3	Sai lệch lớn nhất của độ thẳng cạnh so với kích thước làm việc (The maximum deviation from straightness)	%	0,02	±0,30	Đạt tiêu chuẩn (Passed)
4.4	Sai lệch lớn nhất của độ vuông góc so với kích thước làm việc (The maximum deviation from rectangularity)	%	-0,20	±0,50	Đạt tiêu chuẩn (Passed)
4.5	Độ phẳng mặt tính tại 3 vị trí (Surface flatness)				
	Cong trung tâm (The maximum deviation from center curvature)	%	0,21	+0,50; -0,30	Đạt tiêu chuẩn (Passed)
	Cong cạnh mép (The maximum deviation from edge curvature)	%	0,24	+0,50; -0,30	Đạt tiêu chuẩn (Passed)
	Vênh góc (The maximum deviation from warpage)	%	0,18	±0,50	Đạt tiêu chuẩn (Passed)
4.6	Chất lượng bề mặt (Surface quality)	%	99	≥ 95	Đạt tiêu chuẩn (Passed)

Trang 1/2

Ghi chú (Note):

- Mẫu do khách hàng gửi đến phòng thí nghiệm VILAS 003-Viện Vật Liệu xây dựng. Tên cơ quan gửi mẫu, tên mẫu trên Phiếu kết quả thử nghiệm do khách hàng yêu cầu. (Samples were sent to lab VILAS 003-VIBM. Name of client and sample as client's request).
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị với mẫu. Không được sao trích một phần Phiếu kết quả này khi không được đồng ý bằng văn bản của phòng thí nghiệm VILAS 003. (The test report valid for sample only. This test report shall not reproduced except in full, without the written approval of VILAS 003)
- Dấu VILAS 003 không bao gồm phép thử dấu(*). The VILAS 003 symbol not used for(*) test methods.



BỘ XÂY DỰNG VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

VILAS 003 - ISO/IEC 17025:2005-TRUNG TÂM GỐM SỨ VÀ THỦY TINH
VIETNAM INSTITUTE FOR BUILDING MATERIALS (VIBM)
VILAS 003 - ISO/IEC 17025:2005 - Glass and Ceramic Centre

Địa chỉ (Address): 235 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
Điện thoại (Tel): 024.38582215; Fax: 024.38581112; Email: ttgomsuthuytinh@gmail.com; Website: www.vibm.vn

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

STT (N°)	Tên chỉ tiêu (Items)	Đơn vị (Unit)	Kết quả (Results)	YCKT BSEN 14411:2016	Đánh giá (Evaluation)
5	Độ chịu mài mòn bề mặt (Surface abrasion resistance)	vòng-cấp	600-II	I; II; III; IV	Đạt tiêu chuẩn (Passed)
6	Độ bền rạn men (Crazing resistance)	-	Không rạn	Không rạn	Đạt tiêu chuẩn (Passed)
7	Độ cứng bề mặt (Surface scratch hardness)	Mohs	4	-	-
8	Độ bền sốc nhiệt (Resistance to thermal shock)	chu kỳ	Mẫu thử không có khuyết tật sau 10 chu kỳ	-	-
9	Độ bền hóa học (Chemical resistance)				
9.1	Độ chịu axit nồng độ thấp (Resistance to low concentrations of acids)	loại	GLA	-	-
9.2	Độ chịu axit nồng độ cao (Resistance to high concentrations of acids)	loại	GHA	-	-
9.3	Độ chịu kiềm nồng độ thấp (Resistance to low concentrations of alkalis)	loại	GLA	-	-
9.4	Độ chịu kiềm nồng độ cao (Resistance to high concentrations of alkalis)	loại	GHA	-	-
10	Độ bền hóa chất gia dụng và muối bể bơi (Resistance to Household chemicals and swimming pool salts)	loại	GA	≥ GB	Đạt tiêu chuẩn (Passed)
11	Độ bền chống bám bẩn (Resistance to staining)	cấp	5	≥ 3	Đạt tiêu chuẩn (Passed)
12	Độ thôi chì và cadimi (Lead and cadmium release)				
12.1	Độ thôi chì (Determination of lead)	mg/dm ²	0,088	-	
12.2	Độ thôi cadimi (Determination of cadmium)	mg/dm ²	0,007	-	

Phương pháp thử: EN ISO 10545


Hà Nội, ngày 24/10/2024

VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

PTN VILAS 003 TT GỐM SỨ - THỦY TINH
VILAS 003 Glass and Ceramic Centre

CÁN BỘ THỬ NGHIỆM

Tester



PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Nguyễn Văn Huỳnh

Nguyễn Văn Trung

Đào Anh Tuấn
Nguyễn Trọng Tinh
Nguyễn Lệ Quyên
Tông Hải Liên

Trang 2/2

Ghi chú (Note):

- Mẫu do khách hàng gửi đến phòng thí nghiệm VILAS 003-Viện Vật Liệu xây dựng. Tên cơ quan gửi mẫu, tên mẫu trên Phiếu kết quả thử nghiệm do khách hàng yêu cầu. (Samples were sent to lab VILAS 003-VIBM. Name of client and sample as client's request).
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị với mẫu. Không được sao trích một phần Phiếu kết quả này khi không được đồng ý bằng văn bản của phòng thí nghiệm VILAS 003. (The text report valid for sample only. This test report shall not reproduced except in full, without the written approval of VILAS 003)
- Dấu VILAS 003 không bao gồm phép thử dấu (*). The VILAS 003 symbol not used for (*) test methods.